

# CapaMat ST

Revêtement mat intérieur à fonction isolante, sans tension. Idéal pour les chantiers de rénovation, isole les tâches. Intérieur.



## Description de produit

<p>Domaine d'utilisation</p>	Intérieur
<p>Propriétés</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Excellent pouvoir isolant et bloquant : masque les tâches de suie ou noir de fumée, bistre, nicotine, dégâts des eaux ou tâches de gras.</li> <li>- Sans tension : ne tire pas les anciennes peintures ou badigeons adhérents, ne s'écaille pas dans le temps.</li> <li>- Rapidité de mise en oeuvre et prêt à l'emploi. Application "frais dans le frais" possible.</li> <li>- Facilité d'application : grand temps d'ouverture, excellente répartition, peu d'éclaboussures et absence de reprise.</li> <li>- Faible odeur.</li> <li>- Excellente blancheur, non jaunissant dans le temps.</li> <li>- Bon garnissant.</li> <li>- Retouches possibles et quasiment invisibles.</li> </ul>
<p>Liant</p>	Huile chaulée
<p>Conditionnement</p>	5L - 12.5L
<p>Teintes</p>	Blanc.
<p>Degré de brillance / Aspect</p>	< 2,5 à 85° - Très mat. Remarques : matité totale après séchage complet et évaporation du solvant.
<p>Conservation</p>	12 mois dans son emballage d'origine non entamé. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
<p>Données techniques</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: 1.56</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille I, classe 2b (norme NF 36-0005)</li> <li>■ Performance selon NF EN 13-300: Pouvoir opacifiant : Classe 2 Résistance à l'abrasion humide : Classe 1</li> <li>■ Extrait-sec pondéral: 73,2 % (extrait sec volumique : 48,2 %)</li> </ul>



## Application

Supports appropriés

Anciennes peintures mates bien adhérentes, tout support intérieur visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1), sauf bois, métal et PVC.  
Ne pas appliquer sur supports alcalin (par exemple enduit ciment, béton...)

Préparation du support

Les supports doivent être nettoyés, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.

<b>Anciennes peintures ou anciens badigeons bien adhérents</b>	Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Les surfaces brillantes ou satinées seront dépolies par ponçage, puis dépoussiérées.	<b>1 ou 2 couches pures de CapaMat ST</b>
<b>Anciennes peintures ou anciens badigeons mal adhérents</b>	Eliminer les peintures ou anciens badigeons mal adhérents à l'aide de tout moyen adapté.	
<b>Supports présentant des dépôts de graisse ou d'huile</b>	Dégraisser à l'aide d'un produit adapté.	
<b>Supports présentant des dépôts de nicotine, de bistre ou de tâches d'eau</b>	Epousseter soigneusement. Brosser à sec si nécessaire.	
<b>Supports recouverts de noir de fumée</b>	Epousseter soigneusement.	

Remarque : CapaMat ST peut également être appliqué sur les supports usuels neufs du bâtiment. Les travaux préparatoires devront être conformes au DTU 59.1.

Système d'application

Sur support préparé, appliquer une ou deux couches pures.

Consommation / Rendement

10 à 12 m<sup>2</sup>/L, soit 120-150 ml/m<sup>2</sup> (sur support lisse).  
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Conditions d'emploi

Température supérieure à +3 °C et inférieure à +35 °C, hygrométrie inférieure à 70 %.

Séchage/Temps de séchage

A 20 °C et 65% d'humidité relative :  
Sec en surface : après 4 à 6 heures.  
Recouvrable : après 12 heures ou "frais dans le frais" lorsque le produit commence à mater.  
Sec à coeur et résistant : après 2 semaines.

Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Outils

Brosse adaptée.  
Rouleau rayé jaune 12 mm.  
Projection à l'airless : Angle 50° / Buse 0,026-0,031" / Pression 150-180 bars

Nettoyage des outils

Au White Spirit immédiatement après emploi.

Remarque

Pour une application murale, un léger "marquage" (sensation de farinage) est possible au toucher jusqu'au durcissement complet du produit (environ 3 semaines).

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité  
(réglementation en vigueur lors de  
l'impression)

Elimination des déchets

Valeur limite de COV en UE

Centre Service Clients

Garder hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs / aérosols. Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l'environnement. En cas d'ingestion: rincer la bouche. Ne pas faire vomir.

Ne recycler que les emballages vides contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis, peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies, ou comme ordures ménagères selon CED 08 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

pour ce produit (catégorie A/g): max. 350 g/l (2010).Teneur en COV du produit: 350 g/L.

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)

Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

**Fiche technique CapaMat ST - Edition: mai 2018**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.