

Muresko NQG

Peinture mate de ravalement à base de résine hybride nano-quartz et siloxane
Extérieur. Classe D2



Description de produit

Domaine d'utilisation	Extérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Technologie NQG pour une meilleure résistance à l'encrassement - Protection extrême contre les algues et les champignons - Haute résistance à la lumière - Excellente stabilité des couleurs - Amphiphile, perméable à la vapeur d'eau - Ne craquelle pas dans les supports à forte structure - Diluable à l'eau, pratiquement sans odeur
Liant	Combinaison d'une dispersion acrylique modifiée siloxane et une résine hybride de nano-quartz/organique
Conditionnement	15 L
Teintes	Blanc. Peut être teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu, et n'utiliser qu'un seul numéro de lot.
Degré de brillance / Aspect	Env. 1.8 sous 60° et 1 sous 85° / Mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1.4 ■ Classification AFNOR: Classification selon norme NF T 36-005 : Famille I, classe 7b2 / 10i

Application



Supports appropriés	<p>Neufs : Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1). Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou prêt à gâcher.</p> <p>Anciens : De même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peintures non écaillées.</p>
Préparation du support	<p>Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression. Ils seront préparés suivants indications les concernant dans le DTU 59.1.</p> <p>Béton, enduits à base de revêtements hydrauliques, revêtus ou non d'une ancienne peinture organique : Application d'une couche de Fixateur LF pigmenté. Selon l'état du support, le Fixateur LF pigmenté devra être remplacé par le Dupa Haftgrund dilué si besoin à 20% de diluant cellulosique ou par le Fixateur Capatex Fix Thix.</p> <p>Briques et maçonneries de parement : Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté.</p> <p>Panneaux de fibres-ciment sans amiante : Application d'une couche d'impression de Dupa Haftgrund dilué si besoin à 20% de diluant cellulosique.</p> <p>Peintures dispersions bien adhérentes : Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté. Selon l'état du support, le Fixateur LF Pigmenté devra être remplacé par Dupa Haftgrund dilué si besoin à 20% de diluant cellulosique ou par le Fixateur Capatex Fix Thix.</p> <p>Peintures ou revêtements minéraux : Application d'une couche d'impression de Fixateur LF Pigmenté ou de Caparol 610 Putzgrund.</p>
Méthode d'application	<p>A la brosse ou rouleau (Polyamide Mèche Texturé 12/14 mm pour support lisse et 18 mm pour supports structurés). Projection à l'airless : buse Wagner HEA 521 : pression de 190 bars (arrêt).</p>
Système de couches	<p>Appliquer 2 couches de Muresko NQG après la préparation du support, et la couche d'impression (suivant nature et état du support)</p>
Consommation / Rendement	<p>Entre 4 et 6 m²/L, suivant base utilisée et sur support lisse.</p> <p>Les quantités consommées peuvent être plus élevées sur des supports rugueux. Il convient donc de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.</p>
Conditions d'emploi	<p>Température supérieure à + 5° C et inférieure à 35° C, hygrométrie inférieure à 80 %.</p>
Séchage/Temps de séchage	<p>A 23° C et 50 % d'humidité relative : Sec et recouvrable après 6 heures Résistant à la pluie après 24 heures Sec à coeur après 3 jours Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.</p>
Nettoyage des outils	<p>A l'eau immédiatement après emploi.</p>
Remarque	<p>Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le travail sur grandes surfaces doit être organisé afin d'éviter les reprises. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes.</p>

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A /c) : max. 40g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 20 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Muresko NQG - Edition: février 2022

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.R.L. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr