

# Capacryl Perform Lac Satin

Peinture laque en phase aqueuse, modifiée polyuréthane, pour travaux soignés. Intérieur / extérieur. Primaire / finition.



## Description de produit

Peinture laque satinée en phase aqueuse, modifiée polyuréthane pour travaux soignés utilisable en primaire et finition sur de nombreux supports usuels du bâtiment. Grande élasticité et résistance aux chocs, Capacryl Perform Lac Satin offre un haut pouvoir couvrant et un beau rendu alliant un confort d'application optimal.

Domaine d'utilisation

Intérieur et extérieur.

Propriétés

- Mono-produit utilisable dans la plupart des cas en primaire et finition sur murs, boiseries et métaux.
- Beau rendu.
- Bon pouvoir couvrant.
- Résistance élevée aux rayures et chocs, lessivable.
- Application garnissante optimale.
- Microporeuse.
- Résistance aux intempéries.

Liant

Résine acrylique modifiée polyuréthane.

Conditionnement

1L - 2.5L - 10L

Teintes

Peut être teinté à l'aide du système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faudra veiller à préparer en une seule fois et avec le même numéro de fabrication la quantité nécessaire au travail prévu. Pour une finition en teinte vive telle que orange, jaune ou rouge (réputées non couvrantes), l'application de la première couche en fausse teinte (moins vive et plus couvrante) est recommandée.

En fonction de la teinte du support de départ, une couche de finition supplémentaire peut être nécessaire. Selon la nature et la teinte du support, la teinte peut présenter un écart avec le nuancier.

En extérieur les teintes qui ont un coefficient d'absorption solaire > 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35%) sont déconseillées sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques répétés.

Degré de brillance / Aspect

25 - 30 sous 60° / Satiné

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Données techniques

- Densité: Env 1,3 (en fonction de la teinte choisie)
- Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2/ 6a (Norme NF T 36-005)
- Extrait-sec pondéral: Env. 53% (en fonction de la teinte choisie)



## Application

Supports appropriés	Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés conformément au NF DTU 59.1 en vigueur : enduits pour plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciens fonds peints, bois et dérivés (neufs et anciens), métaux (ferreux et non ferreux), PVC.
Préparation du support	<p>Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre; et préparés conformément au NF DTU 59.1.</p> <p>L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimal : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque cela est nécessaire, ponçage et époussetage entre les couches.</p> <p><b>Enduits pour plaques de plâtre :</b> Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de Capacryl Perform Lac Satin diluée avec 5% d'eau. Si nécessaire, appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.</p> <p><b>Plaques de plâtre cartonnées :</b> Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de Capacryl Perform Lac Satin diluée avec 5% d'eau. Si nécessaire, appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.</p> <p><b>Peintures bien adhérentes :</b> Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Appliquer une couche de Capacryl Perform Lac Satin diluée avec 5% d'eau. Si nécessaire, appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.</p> <p><b>Peintures mal adhérentes :</b> Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de Capacryl Perform Lac Satin diluée avec 5% d'eau. Si nécessaire, appliquer une couche de Capacryl Aqua Uniprimer.</p> <p><b>Métaux ferreux :</b> Dégraisser, dérocher si nécessaire. Appliquer une couche de Capalac Aqua Multiprimer.</p> <p><b>Métaux non ferreux :</b> Dégraisser, dérocher si nécessaire. Appliquer une couche de Capacryl Perform Lac Satin.</p> <p><b>Bois brut et dérivés :</b> Ils doivent être sains, propres et secs, sans traces d'anciens vernis, peintures, huiles ou autres corps gras (poncer et décaper si nécessaire) ou de résine (les bois exotiques ou résineux doivent être dégraissés à l'aide d'un diluant synthétique ou d'acétone)</p> <p>Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation et l'impression éventuelles en fonction de l'état et de l'essence du bois.</p> <p>Les bois seront poncés avec un abrasif fin (grain 80) pour favoriser l'adhérence.</p> <p>Arrondir légèrement les angles vifs des menuiseries, pour obtenir un enrobage parfait du bois par la peinture.</p> <p>En fonction de l'état de conservation des bois à l'extérieur, il est recommandé d'imprégner avec un produit contenant des principes actifs (fongicide et algicide) qui améliorera la durabilité et la protection du support.</p> <p><b>Bois contenant du tannin :</b> Appliquer au préalable une, voire 2 couches de Capalac Aqua Multiprimer.</p> <p><b>PVC dur :</b> Dégraissage et nettoyage avec un détergent adapté. En fonction de la qualité du PVC en présence appliquer de préférence une couche de Capacryl Aqua Uniprimer au préalable du Capacryl Perform Lac Satin.</p>
Méthode d'application	Brosse Acrylique, rouleau Caparol microfibre HD 6 mm ou projection airless.
Système de couches	Sur support préparé, appliquer deux couches pures.
Consommation / Rendement	Env. 12 m <sup>2</sup> /l par couche sur support lisse. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions de mise en œuvre	En intérieur : température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%. En extérieur : température supérieure à +5°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 80%.

## FICHE TECHNIQUE

Séchage/Temps de séchage

A 23°C et 50% d'humidité relative :

Sec au toucher : 1 heure.

Recouvrable : 10 heures.

Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après usage.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité  
(réglementation en vigueur lors de  
l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient un produit biocide (conservateur) : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la benzisothiazolinone.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr).

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (Catégorie A/d) : max. 130g/l (2010). Teneur en COV de ce produit : max 90 g/L.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)

Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

### Fiche technique Capacryl Perform Lac Satin - Edition: juin 2023

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.