

# Néoxane façade

Peinture acrylique modifiée siloxane de classe D2 (E3V2W1A0), pour travaux courants.



## Description de produit

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produit renforcé siloxane</li> <li>- Excellent pouvoir garnissant</li> <li>- Adhérence renforcée</li> <li>- Matité profonde</li> </ul>
Domaine d'utilisation	Extérieur
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classement D2 (norme XP P 84-403)</li> <li>- Garnissant, opacifiant</li> <li>- Résistant aux intempéries</li> <li>- Diluable à l'eau</li> </ul>
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	5L et 15L
Teintes	Blanc et teintes pastelées. Néoxane façade peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Degré de brillance / Aspect	Env. 3 sous 85° Très mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: Env. 1,5.</li> <li>■ Classement selon EN 1062-1: E3 V2 W1 A0</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2/10c</li> <li>■ Extrait-sec pondéral: Env. 60%.</li> </ul>

## Application

Supports appropriés

**Neufs** : Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1). Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou prêt à gâcher.

**Anciens** : De même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peintures non écaillées.



## FICHE TECHNIQUE

Préparation du support	Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre.  Avant mise en oeuvre de la finition, appliquer une couche de Fixateur LF Pigmenté ou de Néoxane Façade dilué de 5-10% d'eau. Sur support absorbant, appliquer le Dupa Haftgrund (si besoin dilution à 20% au diluant cellulosique) ou le Capatex Fix Thix. Se référer au DTU en vigueur.
Système d'application	Sur support préparé, appliquer deux couches pures ou diluées avec maximum à 5% d'eau.
Consommation / Rendement	Env. 6 à 7 m <sup>2</sup> /L  Les consommations indiquées ci-dessus sont valables sur un support lisse. Elles peuvent être plus élevées sur les supports rugueux et structurés. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions de mise en oeuvre	Température supérieure à +5°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 80%.
Séchage/Temps de séchage	A 23° et 50% d'humidité relative : Recouvrable sous 6 à 8 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse, rouleau méché 18 mm ou projection airless.
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.  
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr).

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010).Teneur en COV du produit: inférieur 30g/l

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77  
Fax: (+33) 3 22 38 39 78  
E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)  
Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

### Fiche technique Néoxane façade · Edition: février 2024

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.